

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,  
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ г. МОСКВЫ  
«НАУЧНЫЙ  
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
КОМПЛЕКСА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА»

ИЖ 568-03

ПЛИТЫ перекрытий железобетонные  
многоспустотные предварительно напряженные  
стендового безопалубочного формирования  
высотой 220 мм, шириной 1200 мм, армированные  
высокопрочной проволокой класса Вр-II

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Откорректирован 31.05.2004.

Москва 2004

РЕГ. № 2223

ИЖ 568-03

ПЛИТЫ перекрытий железобетонные

Многопустотные предварительно напряженные

стендового безопалубочного формования

высотой 220 мм, шириной 1200 мм, армированные

высокопрочной проволокой класса Вр-II

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Разработано ГУП НКЦП

Директор

В.А. Коваленко

Зав. отделом

В.С. ШУКИН




Согласовано НИИЖБ

Зам. директора

Т.А. Мухамедиев

Зав. лабораторией

А.С. Залесов



Откорректирован 31.05.2004г.

Москва 2004г.

РЕГ. № 2223

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,  
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ г. МОСКВЫ  
«НАУЧНЫЙ  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
КОМПЛЕКСА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА»

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ стр.

№ листов

3. Содержание альбома . . . . . 1

4 + 6. Пояснительная записка . . . . . 2 + 4

7. Номенклатура изделий . . . . . 5

8. Расчетная схема. Схема испытаний. Схема опирания панелей.  
Общий вид . . . . . 6

9 + 15. Нагрузки . . . . . 7 + 13

16. Схемы расположения напрягаемых стержней . . . . . 14

17 + 18. Количество стержней и номера схем . . . . . 15 + 16

19 + 20. Таблица расхода стали на изделие . . . . . 17 + 18

21. Графики зависимости "q<sub>p</sub>-L" . . . . . 19

Изм.	Кол. №	Лист	№ док.	Испол.	Дата	ИЖ 568-03 ОТКОР, СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА	Страна	Лист	Листов
Зам. отделом	Шуккин		Шуккин						
Гл. констр.	Сергеева								
Вед. констр.									
Конструктор									
СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА									
ГВП НКТЦ									

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Рабочие чертежи ИЖ 568-03, откорректированные 31.05.04 г, содержат изменения и дополнения, связанные с пожеланиями отдельных предприятий-изготовителей и уточнением некоторых разделов пояснительной записки в части предела огнестойкости и испытания плит.

По сравнению с ИЖ 568-03:

- с целью повышения огнестойкости плит увеличено расстояние до нижнего ряда проволочек и приведен вариант с расположением ряда проволочек в ребре по вертикали (см. схема на листе №4)
- в таблице приведен вариант армирования плит с рабочей арматурой 45/5BrII при определенных требованиях к классу бетона и нагрузкам
- внесены некоторые изменения в таблицы схем армирования и пояснительную записку.

1. Область применения

1.1. Плиты перекрытий, разработанные в настоящеем выпуске альбомом рабочих чертежей, предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях с несущими стенами из кирпича или крупных блоков, а также в каркасных и сборно-монолитных зданиях, возводимых в обычных условиях строительства.

1.2. Плиты безопалубочного формирования могут применяться в зданиях, возводимых по действующим проектам, взамен плит с круглыми пустотами, изготовляемых по агрегатно-почочной или конвейерной технологии.

1.3. Плиты перекрытий запроектированы под унифицированные расчетные равномерно-распределенные нагрузки (сверх собственной массы плит) - 300, 450, 600, 800, 1000, 1250 и 1600 кгс/м<sup>2</sup> (см. таблицы на листах №15, 16).

1.4. В альбоме рабочих чертежей приведены плиты высотой 220 мм, шириной 1200мм, длиной от 9,0 до 2,4 м с грацацией 0,6м. Армирование и несущая способность плит промежуточных длин следует принимать по ближайшей приведенной плите большего размера.

Дополнительно в рабочие чертежи на листе №19 включен график зависимости расчетной нагрузки от длины плиты при различных количествах проволочек 5BrII в нижней зоне.

Использование зависимости графика позволяет более дифференцированно подойти к определению армирования при заданных пролетах и действующих нагрузках. Кроме того в графике несколько увеличен диапазон нагрузок и пролетов.

1.5. Для всех плит в верхней зоне принято армирование в виде 405 BrII.

При соответствующем обосновании или заказе допускается в отдельных плитах верхнюю арматуру не устанавливать или принимать другое ее количество. Плиты перекрытий без верхней арматуры должны применяться преимущественно в каркасных зданиях, в малозэтажном строительстве с обеспечением шарнирной схемы опирания.

1.6. Заделка пустот в торцах плит, заводимых в кирпичные или блочные стены, не требуется, если напряжения сжатия в стенах от расчетных нагрузок вышележащих этажей не превышает 45 кгс/см<sup>2</sup>.

1.7. Для плит, заводимых в кирпичные или блочные стены, следует проверить прочность нормальных сечений опорных участков с учетом наличия верхней арматуры.

1.8. Плиты перекрытий с вертикальным расположением проволочек в ребре (схемы 2, 3б, 4б, 5 на листе №14) имеют расчетный предел огнестойкости REI60 (обозначение в соответствии со СНиП 21-01-97) и могут применяться в жилых, общественных и производственных зданиях I степени огнестойкости (за исключением многофункциональных зданий и комплексов, возводимых в Москве, а также зданий высотой более 75м).

Плиты перекрытий, в которых напрягаемая арматура расположена в один ряд с расстоянием 20 мм от низа плиты, имеют предел огнестойкости REI45, что допускает их применение в зданиях I степени огнестойкости без каких-либо дополнительных мероприятий.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Зам. Установ.		Шухкин			
Гл. констр.					
Вед. констр.		Сергеева			
Конструктор					
ИЖ 568-03					
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА					
			Страница	Лист	Листов
			Р	2	19
ГУП НКПЦ					

## II. Технические требования

- 2.1. Расчет плит произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции".
- 2.2. Напрягаемая арматура запроецирована из высокопрочной проволоки класса Вр 1400-I (Вр II) по ГОСТ 7348-81 диаметром 5 мм.
- 2.3. Для изготовления плит предусмотрен тяжелый бетон класса В30 по прочности на сжатие.
- 2.4. Величина начального предварительного напряжения нижней арматуры принята  $12000 \text{ кгс/см}^2$ , верхней -  $6000 \text{ кгс/см}^2$ .  
Величины напряжений в арматуре, контролируемые по длине ступицы перед бетонированием должны быть не ниже: в нижней зоне -  $10000 \text{ кгс/см}^2$ , в верхней -  $4000 \text{ кгс/см}^2$ .
- 2.5. Прочность бетона к моменту планного отпуска напряжения арматуры с помощью гидромикратов на активном конце ступицы должна быть не менее  $240 \text{ кгс/см}^2$ .  
Нормируемая передаточная прочность бетона к моменту разрезки монолита на катедра должна составлять 70% от класса бетона по прочности на сжатие.  
При этом концы монолита длиной не менее 500 мм у обочих концов ступицы должны отрезаться в связи с возможной потерей анкеровки арматуры на этих участках.  
Проскальзывание проволоки, замеренное на торцах плит после разрезки диском, может составлять в сумме с обочих торцов не более 1,4 мм.
- 2.6. На рабочих чертежах приведены таблицы для определения количества необходимой арматуры при различных пролетах и унифицированных нагрузках на плиты.  
Для удобства номера схем обозначены римскими цифрами по количеству ребер, где расположена арматура.  
Количество проволоки в ребре обозначено арабскими цифрами от I по V. Например: 24 проволоки в нижней зоне можно расположить по схеме У11-3 (в восьми ребрах по три проволоки в каждом) или по схеме У1-4 (в шести ребрах по четыре проволоки в каждом ребре).  
На листе № 14 приведены схемы расположения арматуры. Допускается комбинированное расположение проволоки.  
Например: 22 проволоки можно расположить по схеме IX, приняв в крайних ребрах и через одно ребро по 2 проволоки, в остальных ребрах по 3 проволоки (2x5 + 3x4). Минимальное количество проволоки - 7.

Для всех марок плит, независимо от пролетов и нагрузок, в верхней зоне принято 4 проволоки  $\Phi$  Вр I.

При соответствующем обосновании или заказе допускается в отдельных плитах верхнюю арматуру не устанавливать или принимать другое ее количество.

2.7. Марки плит обозначены буквенными и цифровыми индексами.  
Например: ПБ 72-12-10

где: ПБ - плита перекрытия, изготовленная методом непрерывного формования,  
72 - длина в м, 12 - ширина в м,  
10 - унифицированная расчетная нагрузка, сверх собственной массы в МПа ( $1000 \text{ кгс/м}^2$ )

2.8. Нормируемая отпускная прочность плит, принята 70% от класса (марки) бетона по прочности на сжатие. При этом завод-изготовитель должен гарантировать достижение прочности, соответствующей классу бетона В30, в 28-дневном возрасте со дня изготовления.

2.9. Фактическая прочность бетона (в возрасте 28 суток, передаточная и отпускная) должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105-86 в зависимости от нормируемой прочности бетона и показания фактической однородности бетона.

2.10. Перед началом массового изготовления следует провести испытания опытных образцов плит в соответствии с ГОСТ 8829-94 на нагрузки, приведенные в рабочих чертежах.

Марки плит - представители для проведения испытаний следует согласовать с авторами проекта. При испытании опытных образцов прочность бетона плит должна быть не выше проектной марки.

Контрольные нагрузки при испытаниях и контрольные прогибы приведены на листах 7 + 13.

2.11. При фактических характеристиках бетона и арматуры, превышающих проектные, следует производить дополнительную проверку с учетом фактических характеристик бетона и арматуры согласно приложению к ГОСТ 8829-94.

2.12. При испытании под нагрузкой, равной контрольной нагрузке по

Изд.	Кол. экз.	Лист	№ экз.	Том	Дата
Экз. складом		Шукин			
Гл. констр.		Сергеева			
Вед. констр.					
Конструктор					

ИЖ 568-03 откор.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Страниц	Лист	Листов
9	3	19

ГВП НКЦ

прочности, смещение концов арматуры относительно бетона на торцах должно составлять не более 0,1 мм при испытании одного изделия и не более 0,2 мм при испытании двух и более изделий.

2.13. Во всех плитах при контрольной нагрузке по жесткости и трещи- ностойкости трещины при испытании не должны образовываться.

2.14. Подъем плит должен производиться краном с применением захватных устройств, специальных траверс, а также страховочных приспособлений.

2.15. Систематический контроль качества, правила приемки, паспортизация, складирование и транспортирование плит должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 13015-2003.

Места опирания плит при складировании и транспортировании показаны на чертеже общего вида изделия. Прокладки между плита- ми по высоте штабеля должны располагаться строго одна над другой.

Плиты следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-91 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений".

Изд.	Код уч.	Лист	№ док.	Полн.	Дат.
Зав. станок	ЦУКНИ				
Гл. констр.					
Вед. констр.	Сергеева				
Конструктор					

ИЖ 568-03 ОКМОР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  
ЗАПИСКА

Страна	Лист	Листов
Р	4	19

ТУП НКЦЦ





МАРКА ПАНЕЛИ	РАСЧЕТНОЕ Значение	К РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ						К СХЕМЕ ИСПЫТАНИЙ								
		УНИФИЦИРОВАННАЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОУ ПАНЕЛИ			НАГРУЗКА ОТ СОБСТВЕННОЙ МАССЫ ПАНЕЛИ			ПОЛНАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОУ ПАНЕЛИ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННУЮ МАССУ ПАНЕЛИ)			КОНТРОЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ПРИ ИСПЫТАНИИ ПО ПРОЧНОСТИ			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ПРИКАДЫВАЕМАЯ		
		q <sub>1</sub>	q <sub>н</sub>	q <sub>н</sub> <sup>н</sup>	q <sub>св</sub>	q <sub>св</sub> <sup>н</sup>	q <sub>п</sub>	q <sub>н</sub>	q <sub>н</sub> <sup>н</sup>	ПРОГИБ В СРЕДНЕ ПРОЛЕТЕ	С=1,4	С=1,6	С=1,4	С=1,6	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИКАДЫВАЕМАЯ НАГРУЗКА	ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПО ЖЕСТКОСТИ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
		кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	мм	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	Формы, кгс/м <sup>2</sup>	мм
ПБ 90-12 - 16	8,9															
ПБ 84-12 - 16	8,5															
ПБ 78-12 - 16	7,7															
ПБ 72-12 - 15*	7,1	1500	1265	1115	326	296	1826	1561	1411	2,5	2556	2922	2260	2626	1265	5,4
ПБ 66-12 - 16	6,5									2,0						3,8
ПБ 60-12 - 16	5,9									1,4						2,7
ПБ 54-12 - 16	5,3	1600	1350	1200	326	296	1926	1646	1496	1,0	2696	3082	2400	2786	1350	4,7
ПБ 48-12 - 16	4,7									0,7						4,1
ПБ 42-12 - 16	4,1									0,4						0,6
ПБ 36-12 - 16	3,5									0,2						0,3
ПБ 30-12 - 16	2,9									0,15						0,25
ПБ 24-12 - 16	2,3									0,1						0,2

*Исходные данные*

\*) КЛАСС БЕТОНА В35.

Имя	Кол. ун	Инст	№ док	№	Толн	Дата
Зам. отделом		Шуккин				
Гл. констр.						
Вел. констр.		Сергеева				
Конструктор						

ИЖ 568-03 ОККОР.

НАГРУЗКИ

Страна	Лист	Листов
Р	7	19

ГВИ НКТИ

МАРКА ПАНЕЛИ	КЛАСС БЕТОНА	К РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ						К СХЕМЕ ИСПЫТАНИЙ					
		УНИФИЦИРОВАННАЯ РАВНОМЕРНО. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОЮ ПАНЕЛИ КГС/М <sup>2</sup>	НАГРУЗКА ОТ СОБСТВЕННОЙ МАССЫ ПАНЕЛИ КГС/М <sup>2</sup>	ПОЛНАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОЮ ПАНЕЛИ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННУЮ МАССУ ПАНЕЛИ) КГС/М <sup>2</sup>	ПРОГИБ В СЕРЕДИНЕ ПРОБЕЖА	КОНТРОЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ПРИ ИСПЫТАНИИ ПО ПРОЧНОСТИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ПРИКАЛДЫВАЕМАЯ НАГРУЗКА КГС/М <sup>2</sup>	ДАНЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПО ЖЕСТКОСТИ И ПРОЦЕНКА ПРОГИБА В СЕРЕДИНЕ ПРОБЕЖА					
ПБ90-12 - 12	В35	9,1					2,7	C=1,4	C=1,6	C=1,4	C=1,6	1050	0,3
ПБ84-12 - 12	В35	8,5					2,2						
ПБ78-12 - 12*	В35	7,7					1,5						
ПБ72-12 - 12	В35	7,1					1,1						
ПБ66-12 - 12	В35	6,5					0,8						
ПБ60-12 - 12	В35	5,9					0,4						
ПБ54-12 - 12	В35	5,3					0,3						
ПБ48-12 - 12	В35	4,7					0,25						
ПБ42-12 - 12	В35	4,1					0,2						
ПБ36-12 - 12	В35	3,5					0,15						
ПБ30-12 - 12	В35	2,9											
ПБ24-12 - 12	В35	2,3											

\*) КЛАСС БЕТОНА В35

*не изготавливаются*

Имя	Кол. ун.	Лист	№ док.	Исполн.	Дата
Зав. отделом				ШУКИН	
Гл. констр.					
Вел. констр.				Сегреева	
Конструктор					

ИЖ 568-03 откор.

НАГРУЗКИ

Страна	Лист	Листов
Р	8	19

ТУП НКПЦ

МАРКА ПАНЕЛИ	РАСЧЕТНЫЕ ПРОГИБЫ $f_{ср}$	К РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ					К СХЕМЕ ИСПЫТАНИЙ							
		УНИФИЦИРОВАННАЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОЮ ПАНЕЛИ $q_{н}$	НАГРУЗКА ПО ПОЛОЮ ПАНЕЛИ $q_{нH}$	НАГРУЗКА ОТ СОБСТВЕННОЙ МАССЫ ПАНЕЛИ $q_{св}$	ПОЛНАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОЮ ПАНЕЛИ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННУЮ МАССУ ПАНЕЛИ) $q_{нH}$	ПРОГИБ В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЕТА $f_{ср}$	КОНТРОЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ПРИ ИСПЫТАНИИ ПО ПРОЧНОСТИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПРИКАРДЫВАЕМАЯ $q_{рзв}$	ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОЧНОСТИ И ПРОЦЕССОСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПРИКАРДЫВАЕМАЯ $q_{рзв}$	КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОГИБЫ В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЕТА			
ПБ 90-12 - 10	8,9													
ПБ 84-12 - 10 *	8,3					2,9								6,1
ПБ 78-12 - 10	7,7					2,3								5,2
ПБ 72-12 - 10	7,1					1,8								3,6
ПБ 66-12 - 10	6,5					1,3								2,6
ПБ 60-12 - 10	5,9					1,2								2,0
ПБ 54-12 - 10	5,3	1000	850	700	326	0,7	1856	2122	1560	1825	850			1,3
ПБ 48-12 - 10	4,7				296	0,4								0,7
ПБ 42-12 - 10	4,1				1326	0,2								0,4
ПБ 36-12 - 10	3,5				1146	0,18								0,3
ПБ 30-12 - 10	2,9				996	0,15								0,25
ПБ 24-12 - 10	2,3					0,12								0,2

\*) КЛАСС БЕТОНА - В35

ИЖ 568-03 ОТКОР.

НАГРУЗКИ

ГУИ НКТИ

Изд.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Испол.	Дат.
Зав. отделом		ШУКИН			
Гл. констр.					
Вед. констр.		Серегина			
Конструктор					

Страна	Лист	Листов
Р	9	19

МАРКА ПАНЕЛИ	К РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ						К СХЕМЕ ИСПЫТАНИЙ									
	РАСЧЕТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ		УНИФИЦИРОВАННАЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОУ ПАНЕЛИ		НАГРУЗКА ОТ СОБСТВЕННОЙ МАССЫ ПАНЕЛИ		ПОЛНАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОУ ПАНЕЛИ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННОЕ МАССУ ПАНЕЛИ)		КОНТРОЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ПРИ ИСПЫТАНИИ ПО ПРОЧНОСТИ		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ПРИКАДЫВАЕМАЯ НАГРУЗКА		ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПО ЖЕСТКОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ			
	$q$	$q_H$	$q_{H1}$	$q_{св}$	$q_{св}^H$	$q$	$q_H$	$q_H$	$C=1,4$	$C=1,6$	$C=1,4$	$C=1,6$		КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СЕРИИ		
ПБ90-12 - 8 *	8,9								2,9				6,5			
ПБ84-12 - 8	8,3								2,6				5,5			
ПБ78-12 - 8	7,7								1,9				4,0			
ПБ72-12 - 8	7,1								1,6				3,2			
ПБ66-12 - 8	6,5								1,2				2,2			
ПБ60-12 - 8	5,9								1,0				1,6			
ПБ54-12 - 8	5,3	800	670	520	326	296	1126	966	816	0,5	1576	1802	1280	1505	670	0,9
ПБ48-12 - 8	4,7									0,4						0,8
ПБ42-12 - 8	4,1									0,2						0,4
ПБ36-12 - 8	3,5									0,1						0,16
ПБ30-12 - 8	2,9									0,1						0,15
ПБ24-12 - 8	2,3									0,1						0,15

\*1) КЛАСС БЕТОНА В35

Имя	Кол. ун	Лист	№ док	Исполн.	Дата
Зав. отделом		Шукин			
Гл. констр.					
Вед. констр.		Сергеев			
Конструктор					

ИЖ 568-03 ОККОР.

НАГРУЗКИ

Страна	Лист	Листов
Р	10	19

ГУП НКЦ



МАРКА ПАНЕЛИ	РАСЧЕТНЫЕ БЕЗОУСЛОВИЯ	К РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ					К СХЕМЕ ИСПЫТАНИЙ									
		УНИФИЦИРОВАННАЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОЮ ПАНЕЛИ			НАГРУЗКА ОТ СОБСТВЕННОЙ МАССЫ ПАНЕЛИ		ПОЛНАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОЮ ПАНЕЛИ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННУЮ МАССУ ПАНЕЛИ)		КОНТРОЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ПРИ ИСПЫТАНИИ ПО ПРОЧНОСТИ		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ПРИКАДЫВАЕМАЯ НАГРУЗКА		ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПО ЖЕСТКОСТИ			
		$q$	$q^H$	$q_{2H}^H$	$q_{св}^H$	$q_{св}^H$	$q$	$q^H$	$q_{2H}^H$	$C=1,4$	$C=1,6$	$C=1,4$		$C=1,6$	ПОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИКАДЫВАЕМАЯ НАГРУЗКА $q_{контр}$ , кгс/м <sup>2</sup>	
		кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>	кгс/м <sup>2</sup>		
ПБ90-12 - 4	8,9									1,9				4,0		
ПБ84-12 - 4	8,5									1,6				3,0		
ПБ78-12 - 4	7,7									1,5				2,8		
ПБ72-12 - 4	7,4									1,4				2,0		
ПБ66-12 - 4	6,5									0,6				1,1		
ПБ60-12 - 4	5,9									0,5				0,9		
ПБ54-12 - 4	5,3	450	360	210	326	296	776	656	506	0,3	1086	1242	790	945	360	0,5
ПБ48-12 - 4	4,7									0,25						0,4
ПБ42-12 - 4	4,1									0,1						0,2
ПБ36-12 - 4	3,5									0,1						0,15
ПБ30-12 - 4	2,9									0,1						0,15
ПБ24-12 - 4	2,3									0,1						0,15

ИЖ568-03 ОКЛОД.

Имя	Кол. уч.	Линг.	№ док.	И. Подп.	Дата
Зам. отделом		Шукин			
Гл. констр.					
Вед. констр.		Сергеев			
Конструктор					

НАГРУЗКИ

Статия	Лист	Листов
Р	12	19

ТУП НКЦ

МАРКА ПАНЕЛИ	РАСЧЕТНЫЕ ПРОЛЕТЫ	К РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ						К СХЕМЕ ИСПЫТАНИЙ									
		УНИФИЦИРОВАННАЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОЮ ПАНЕЛИ КГС/М <sup>2</sup>	q <sub>н</sub>	q <sub>н</sub>	q <sub>н</sub>	q <sub>св</sub>	q <sub>св</sub>	ПОЛНАЯ НАГРУЗКА ПО ПОЛОЮ ПАНЕЛИ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННУЮ МАССУ ПАНЕЛИ) КГС/М <sup>2</sup>	q <sub>н</sub>	q <sub>н</sub>	ПРОГИБ В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЕТА	КОНТРОЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ПРИ ИСПЫТАНИИ ПО ПРОЧНОСТИ ПАНЕЛИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИКЛАДЫВАЕМАЯ НАГРУЗКА q <sub>проб</sub> КГС/М <sup>2</sup>	С=1,6	С=1,6	ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПО ЖЕЛТОСТИ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ	
ПБ90-12 -3	2,2	q <sub>н</sub>								2,1							3,5
ПБ84-12 -3										1,6							3,1
ПБ78-12 -3										1,2							2,1
ПБ72-12 -3										0,8							1,1
ПБ66-12 -3										0,6							1,1
ПБ60-12 -3										0,4							0,55
ПБ54-12 -3		500	240	150	326	296	626	536	446	0,3	876	1002	580	705	240		0,48
ПБ48-12 -3										0,2							0,22
ПБ42-12 -3										0,18							0,2
ПБ36-12 -3										0,15							0,17
ПБ30-12 -3										0,12							0,15
ПБ24-12 -3										0,1							0,15


ИЖ 568-03, откор.

НАГРУЗКИ


ГВП НКПЦ

Изм.	Кол. ун.	Лист	№ док.	Итого	Дата
			ШУКИН		
Зав. отделом					
Гл. констр.			Серебрян		
Вед. констр.					
Констр./контр.					


СХЕМЫ IV-1 ÷ IV-5




СХЕМЫ V-1 ÷ V-5




СХЕМЫ VI-1 ÷ VI-5




СХЕМЫ VII-1 ÷ VII-5




СХЕМЫ VIII-1 ÷ VIII-5



СХЕМЫ IX-1 ÷ IX-5



ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
СТЕРЖНЕЙ В РЕБРЕ



ИЖ 568-03 ОТКОР.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ зок.	Исполн.	Дата
Зав. отделом		ШУХИИ			
Гл. констр.					
Вед. констр.		Сергеева			
Конструктор					

Схема	Лист	Листов
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ НАПРЯГАЕМЫХ СТЕРЖНЕЙ	Р 14	19

ГУП НКТИ



КОЛИЧЕСТВО ПРОВОЛОК  $\phi$ 5ВРІІ: НИЖНЕЙ АРМАТУРЫ  
И  
НОМЕР, СХЕМЫ РАСТОКОЖЕНИЯ

КЛАСС БЕТОНА В30

(ВЕРХНЯЯ АРМАТУРА 4 $\phi$ 5ВРІІ)

УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА *) КГС/М <sup>2</sup>	ПБ54-12 ...		ПБ48-12 ...		ПБ42-12 ...		ПБ36-12 ...		ПБ30-12 ...		ПБ24-12 ...	
	К-ВО СМЕРЖИЕН	№ СХЕМЫ	К-ВО СМЕРЖИЕН	№ СХЕМЫ	К-ВО СМЕРЖИЕН	№ СХЕМЫ	К-ВО СМЕРЖИЕН	№ СХЕМЫ	К-ВО СМЕРЖИЕН	№ СХЕМЫ	К-ВО СМЕРЖИЕН	№ СХЕМЫ
16000	24	VIII-3, VI-4	18	VI-3, IX-2	14	VII-2	11	КОМ, VI-2	9	IX-1	7	VII-1
12500	20	V-4	16	КОМБ, VI-3, IX-2	12	VI-2, IV-3	9	IX-1	7	VII-1		
10000	16	КОМБ, VI-3, IX-2	13	КОМБ, VII-2	11	КОМБ, VI-2	8	VIII-1, IV-2				
8000	13	КОМБ, VII-2	11	КОМБ, VI-2	9	IX-1	7	VII-1				
6000	12	VI-2	9	IX-1	8	VIII-1, IV-2						
4500	10	КОМБ	8	VIII-1, IV-2	7	VII-1						
3000	9	IX-1	7	VII-1								

\*) НАГРУЗКА СВЕРХ СОБСТВЕННОГО ВЕСА

ИЖ 568-03 ОТКОР,	Страна	Лист	Листов
КОЛИЧЕСТВО СМЕРЖИЕН И НОМЕРА СХЕМ	Р	16	19
ГЛУБИНА	ГЛУБИНА		
ИЖ 568-03 ОТКОР,	ИЖ 568-03 ОТКОР,		
КОЛИЧЕСТВО СМЕРЖИЕН И НОМЕРА СХЕМ	КОЛИЧЕСТВО СМЕРЖИЕН И НОМЕРА СХЕМ		
ГЛУБИНА	ГЛУБИНА		

ТАБЛИЦА РАСХОДА СТАЛИ НА ИЗДЕЛИЕ

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КЛАСС БЕТОНА	ВЕРХНЯЯ АРМАТУРА			НИЖНЯЯ АРМАТУРА			Итого, кг
		КЛАСС АР-Ры Ø, мм	Кол-во СРЕДНЕЙ шт	Вес, кг	КЛАСС АР-Ры Ø, мм	Кол-во СРЕДНЕЙ шт	Вес, кг	
ПБ90-12-6	В30	Ø56pII	4	5,54	36	49,8	55,4	
ПБ90-12-4				5,54	30	41,5	47,0	
ПБ90-12-3				5,54	24	33,2	38,8	
ПБ84-12-8				5,17	40	51,7	56,9	
ПБ84-12-6				5,17	30	38,7	43,9	
ПБ84-12-4				5,17	24	31,0	36,2	
ПБ84-12-3				5,17	22	28,4	33,6	
ПБ78-12-10				4,80	40	48,0	52,8	
ПБ78-12-8				4,80	32	38,4	43,2	
ПБ78-12-6				4,80	27	32,4	37,2	
ПБ72-12-12	В30	Ø56pII	4	4,80	22	26,4	31,2	
ПБ78-12-3				4,80	18	21,6	26,4	
ПБ72-12-10				4,43	40	44,3	48,7	
ПБ72-12-8				4,43	32	35,4	39,8	
ПБ72-12-6				4,43	27	29,9	34,3	
ПБ72-12-4				4,43	18	19,9	24,3	
ПБ72-12-3				4,43	14	15,5	19,9	
ПБ90-12-8				5,54	45	62,3	67,8	
ПБ84-12-10				5,17	45	58,1	63,3	
ПБ78-12-12				4,80	45	54,0	58,8	
ПБ72-12-15	4,43	45	49,8	54,2				
ПБ66-12-16	В30	Ø56pII	4	4,06	40	40,6	44,6	
ПБ66-12-12				4,06	32	32,4	36,5	
ПБ66-12-10				4,06	27	27,4	31,4	
ПБ66-12-8				4,06	22	22,3	26,4	
ПБ66-12-6				4,06	18	18,5	22,4	
ПБ66-12-4				4,06	14	14,2	18,3	
ПБ60-12-16				3,69	32	29,5	33,2	
ПБ60-12-12				3,69	24	22,1	25,8	
ПБ60-12-10				3,69	20	18,4	22,1	
ПБ60-12-8				3,69	18	16,6	20,3	
ПБ60-12-6	3,69	14	12,9	16,6				
ПБ60-12-4	3,69	12	11,1	14,8				
ПБ60-12-3	3,69	9	8,29	12,0				
ПБ66-12-3	4,06	13	13,2	17,3				

ИЖС68-03 ОКМКОР.	Сталки	Лист	Листов
ТАБЛИЦА РАСХОДА СТАЛИ НА ИЗДЕЛИЕ	Р	17	19
ГВП НКЦ			

ТАБЛИЦА РАСХОДА СТАЛИ НА ИЗДЕЛИЕ


МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КЛАСС БЕТОНА	ВЕРХНЯЯ АРМАТУРА			НИЖНЯЯ АРМАТУРА			Итого, кг								
		КЛАСС АР-РЫ Ø, мм	КОЛ-ВО СРЕДНЕЙ шт	ВЕС, кг	КЛАСС АР-РЫ Ø, мм	КОЛ-ВО СРЕДНЕЙ шт	ВЕС, кг									
ПБ54-12-16	Б30	Ø58рп	4	3,32	24	19,9	23,2	ПБ42-12-16	Б30	Ø58рп	4	2,58	14	9,02	11,6	
ПБ54-12-12				3,32	20	16,6	19,9					ПБ42-12-12	2,58	12	7,73	10,3
ПБ54-12-10				3,32	16	13,3	16,6					ПБ42-12-10	2,58	11	7,09	9,67
ПБ54-12-8				3,32	13	10,8	14,1					ПБ42-12-8	2,58	9	5,80	8,38
ПБ54-12-6				3,32	12	9,95	13,3					ПБ42-12-6	2,58	8	5,15	7,73
ПБ54-12-4				3,32	10	8,29	11,6					ПБ42-12-4	2,58	7	4,51	7,09
ПБ48-12-16				2,95	18	13,3	16,3					ПБ36-12-16	2,21	11	6,07	8,28
ПБ48-12-12				2,95	16	11,8	14,8					ПБ36-12-12	2,21	9	4,97	7,18
ПБ48-12-10				2,95	13	9,58	12,5					ПБ36-12-10	2,21	8	4,41	6,62
ПБ48-12-8				2,95	11	8,10	11,1					ПБ36-12-8	2,21	7	3,86	6,07
ПБ48-12-6	2,95	9	6,63	9,58	ПБ30-12-16	1,84	9	4,13	5,97							
ПБ48-12-4	2,95	8	5,89	8,84	ПБ30-12-12	1,84	7	3,21	5,05							
ПБ48-12-3	2,95	7	5,16	8,11	ПБ24-12-16	1,47	7	2,57	4,04							
ПБ54-12-3	3,32	9	7,46	10,8												

ПРИМЕЧАНИЕ



ДЛИНА НАТЯГАЕМЫХ СПЕРЖЕНЕЙ РАВНА ДЛИНЕ ИЗДЕЛИЯ.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Зам. отисков ШУКИН					
Гл. констр. Сегреева					
Вед. констр. Сегреева					
Конструктор					
ИЖ 568-03 откор.					
ТАБЛИЦА РАСХОДА					
СТАЛИ НА ИЗДЕЛИЕ					
Страниц	Лист	Листов			
Р	18	19			
ГУП НКЦ					

Зав. отделе Шурыш.



Графики зависимости расчетной равномерно распределенной нагрузки от пролета плит при различных количествах проволоки  $\phi 5$  в нижней зоне  
 Класс бетона В30



Для всех марок плит в верхней зоне принято  $\phi 5$ .  
 При соответствующем обосновании или заказе допускается в отдельных плитах верхнюю арматуру не устанавливать или принимать другое её количество.

Величина начальных предварительных напряжений для нижней арматуры  $\sigma_{sp} = 12000 \text{ кг/см}^2$ , для верхней  $\sigma_{sp} = 6000 \text{ кг/см}^2$ .

$q_p$  - расчетная равномерно распределенная нагрузка  
 масса собственной массы плиты  
 $L$  - длина панели (расчетная длина)  
 $L_p = L - 100 \text{ мм}$ .

ИЖ 568-03 откор.

График	Лист	Листов
"q <sub>p</sub> -L"	19	19

ГУП НКЦ